



VULCANIZADOS TRANCHO, S.A.

C/ Bazán nº 6-8 P.I Bankuni6n I 33211 Tremañes Gij6n Asturias
Tel. 985 345 773 M6vil 679 48 48 55 / 57 www.trancho.com



PULSOR 170

CONSTRUCCI6N Y MEDIO AMBIENTE

Manipulaci6n de productos pulverulentos y abrasivos



Aplicaciones

Manguera para bombear hormig6n a alta presi6n para el esparcido en punta de pluma.
Impulsi6n neum6tica de cemento y de productos minerales.
Bombeado de lodo y fango de perforaciones (sin aceite) y otros.
Inyecci6n de mortero, cemento y hormig6n.

Ventajas

- Manguera resistente a la abrasi6n garantizando una larga vida 6til.
- Flexible y manejable.
- Estructura robusta capaz de soportar cargas altamente compresivas : seguridad m6xima.
- Construcci6n que elimina las torsiones y permite limpiarla por aspiraci6n.
- Coeficiente de seguridad 2:1.

Especificaciones t6cnicas

Tubo interior :NR/SBR, resistente a la abrasi6n, negro, liso.
Armadura : 2 capas espirales de hilos de acero para di6m. 50 mm, 4 capas espirales de hilos de acero para otros di6metros.
Revestimiento :NR/SBR, resistente a las inclemencias del tiempo y al abrasi6n, negro, bandelado.
Temperatura :- 30 6C a + 80 6C.

Racores

Podemos directamente equipar las mangueras en nuestra f6brica con racores prensados seg6n VICTAULIC o fabricantes de bombas para hormig6n (PUTZMEISTER, SCHWING, etc.).

PULSOR 170

15/05/2009

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presi6n de servicio bar	Presi6n de rotura bar	D6presi6n m6xima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	C6digo de art6culo	Stock (■) o cant. m6n m
50.0	8.0 ± 0.75	66.0 ± 1.5	85	170	0.8	200	2.14	20	5600057	320
65.0	10.0 ± 1	85.0 ± 2	85	170	0.8	200	3.41	20	5513037	240
76.2	12.0 ± 1	100.0 ± 2	85	170	0.8	250	4.80	20	5026062	■
85.0	12.0 ± 1	109.0 ± 2	85	170	0.8	270	5.38	20	5513038	200
101.6	13.0 ± 1	128.0 ± 2	85	170	0.8	280	6.85	20	5013893	■
125.0	14.0 ± 1	153.0 ± 2	85	170	0.8	340	9.20	20	5013895	■
150.0	14.5 ± 1	179.0 ± 2	85	170	0.8	500	11.33	20	5013039	120

Marcado



y en relieve :TRELLEBORG - PULSOR 170 - ND mm/" - WP 85 bar/1250 PSI - Lbs/Ft - FWC - semana/a6o - Made in France